

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

2K SB Black PU Topcoat - TL132/BLxx

Datum revizije: 31/08/2020

Detalji proizvoda

Naziv Proizvoda (kod)	2K SB Black PU Topcoat TL132/BLxx (TL132/BLxx) xx: 5,10,20,30,45,90
Tip Proizvoda	Dvokomponentni poliuretanski pigmentirani završni premaz na bazi rastvarača - Komponenta A
Učvršćivač Komponenta B	H090 - Učvršćivač H090
Razređivač	Za aplikaciju na: 15-25 °C: Poliuretanski razređivač P2 or P22 25-35 °C: Poliuretanski razređivač P4
Aplikacija	Unutrašnje drvene površine
Opis	Pigmentirani Poliuretanski završni premaz za satenski fini - Napredna otpornost na "burnish" tehnike i ogrebotine, održavanje sjaja premaza. - Polu-tiksotropni za nanošenje na ravne površine - Svilen satenski fini na dodir osećaj voska - Visoka pokrivna snaga - Otpornost na grebanje, sa superiornom otpornošću na habanje, održavajući sjaj premaza - Visoka hemijska otpornost

Informacije o proizvodu

Uslovi primene i sušenja	Između 15°C i 35°C
Skladištenje	Proizvod ne treba čuvati ispod 5 ° C i iznad 40 ° C.
Preporučena težina nanpšenja	80-200 g/m ²
Bez prašine	15 min (100g/m ² @23°C)
Suvo na dodir	30 min (100g/m ² @23°C)
Vreme brušenja	16 sati (100g/m ² @23°C)
Aparatura za nanošenje	Pneumatski pištolj za farbanje, Airless pištolj
Pakovanja	1 kg, 5 kg, 25 kg
Rok trajanja	24 meseca. Nakon dugog skladištenja osigurajte homogenost proizvoda tako što ćete dobro mešati pre upotrebe da biste eliminisali svaki mogući talog.

Tehnički podaci

Sjajnost (60°)	xx= 10, 20,30,40,50,60,70 % ± 4 (EN ISO 2813:1994)
Čvrste materije	44.5 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (20 RPM, 20 °C): 550cPs ±200 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)
Rok upotrebe nakon otvaranja	3 sata

Aplikacija

<

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Silac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.