

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

2K SB Clear PU Topcoat TS 032/xx

Datum Revizije: 21/06/2019

Detalji Proizvoda

Naziv Proizvoda (kod)	2K SB Clear PU Topcoat TS 032/xx (TS032/xx) (xx: 10,20,30,40,50,60,70)
Tip Proizvoda	Poliuretanski završni premaz na bazi rastvarača - Komponenta A
Učvršćivač Komponenta B	H 090 - Učvršćivač H090 H 080 - ne žuteći učvršćivač H 080, dobija se povećanje sjaja kao što je prikazano u odeljku o sjaju.
Razređivač	Za aplikaciju na: 15-25 °C: Poliuretanski razređivač P2 15-30 °C: Poliuretanski razređivač P2.5 25-35 °C: koristiti Poliuretanski razređivač P2 u kombinaciji sa P4.
Primena	Unutrašnji drveni nameštaj uključujući kuhinjska vrata, ravne delove nameštaja koji su podložni habanju.
Opis	Transparentni Poliuretanski Završni premaz za satenski finiš • Napredna otpornost na brušenje i grebanje, održavajući sjaj premaza. • Polu-tiksotropan za nanošenje na ravne površine • Svileni satenski završni obrada sa osećajem voska • Jasnoća koja naglašava prirodan osećaj zrna drveta • Visoke čvrste materije • Visoka hemijska otpornost • Nisko žuteći

Tehnički podaci

Sjaj (60°)	xx= 5, 10, 20,30,40,50,60,70 % ± 4 (EN ISO 2813:1994)
Čvrste materije	45,5 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 400cPs ±100 (EN ASTM D 2196)
Adhezija	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)
Rok trajanja nakon otvaranja	2.5 sati

Informacije o proizvodu

Aplikacija i uslovi sušenja	Između 15°C i 35°C
Skladištenje	Proizvod treba čuvati ispod 40°C, na suvom mestu daleko od toplote ili sunca.
Preporučena težina aplikacije	100-160 g/m²
Bez prašine	15 min (100g/m² @23°C)
Suv na dodir	25 min (100g/m² @23°C)
Aparat za nanošenje	Pištolt za farbanje, Airless pištolt za farbanje
Pakovanje	1L, 5 L, 25L
Rok trajanja	12 meseci. Nakon dužeg perioda skladištenja obezbedite homogenost proizvoda tako što ćete dobro promešati pre upotrebe da biste uklonili eventualni sediment.

Aplikacija

Priprema	Obrusite i očistite drvenu površinu od prašine, prljavštine, masti ili voska. Pre aplikacije TS 032/xx satin, drvenu površinu popunite poliuretanskim osnovnim premazom, kao npr S380.			
Procedura mešanja		Proizvod	(kg)	(L)
	Deo A:	TS032/xx	100	100
	Deo B (Učvršivač):	H090	50	50
	Razređivač	P2	25-45	30-50
Aplikacija	Korak 1: Dobro promešajte proizvod da dobijete ujednačen sastav. Pomešajte 2 dela komponente A sa 1 delom komponente B. Razblažite A komponentu za 25-45% sa P2 razređivačem do željenog viskoziteta nanošenja. Pri visokim temperaturama primene preporučuje se upotreba sporijeg razređivača (P4).			
	Korak 2: Korišćenjem pištolja za farbanje sa mlaznicom od 1,8 - 2,0 mm ili bezvazdušnog sa mlaznicom od 0,28 mm, (0,011") nanesite film debljine između 80 g/m² i 180 g/m².			
	Korak 3: Osušite u okruženju bez prašine na temperaturi ispod 35°C.			
Napomena za upotrebu u tropskim klimama i visokim temperaturama	Preporučuje se upotreba razređivača koji se sporo suši kao što je P2.5.			

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.