

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

2K Trans PU Topcoat TS 131/xx

Datum revizije: 02/02/2017

Detalji proizvoda

Naziv proizvoda (kod)	2K Trans PU Topcoat TS 131/xx (131/xx: 5,10,20,30,40,50,60,70,80,90)
Tip proizvoda	Završni poliuretanski lak na bazi rastvarača - Komponenta A
Učvršćivač Komponenta B	Za 5-70 Sjaja koristiti učvršćivač: 50% Učvršćivač H 090 50% Učvršćivač H 080: ne žuteći učvršćivač sa povećanom tvrdoćom i najboljom otpornošću na poliranje. 50% Učvršćivač H 480: sa povećanom tvrdoćom i najboljom otpornošću na poliranje. Za 80-90 Sjaja koristiti učvršćivač: 50% Učvršćivač H107 50% Učvršćivač H109
Nanošenje	Drveni nameštaj
Razređivač	Za aplikaciju na: 15-25 °C: koristiti poliuretanski razređivač P2 15-30 °C: koristiti poliuretanski razređivač P2.5 30-35 °C: koristiti poliuretanski razređivač P2 u kombinaciji sa P3.
Opis	Prozirni poliuretanski premaz za satensku završnu obradu - Thixotropic za nanošenje na vertikalne površine - Svileni satenski završni sloj sa voskom - Jasnoća koja naglašava prirodni osećaj drvnog zrna - Otporan na ogrebotine, sa superiornom otpornošću na habanje, održavajući sjaj - Visoka hemijska otpornost

Tehnički podaci

Sjaj (60°)	xx= 10, 20,30,40,50,60,70,80,90 ± 4 (EN ISO 2813:1994) Upotreba učvršćivača H080 i H480 nivoi sjaja su: TS 131/10 = 14 ± 4 (EN ISO 2813:1994) TS 131/20 = 24 ± 4 (EN ISO 2813:1994) TS 131/30 = 34 ± 4 (EN ISO 2813:1994) TS 131/45 = 50 ± 4 (EN ISO 2813:1994)
Čvrste materije	47,0 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 340 cPs ± 150 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)
Rok trajanja nakon otvaranja	6 sati

Informacije proizvoda

Uslovi primene i sušenja	Između 15°C i 35°C
Skladištenje	Proizvod treba čuvati na temperaturi ispod 40 ° C na suvom mestu, podalje od toplote ili sunca.
Preporučeno nanošenje težine	80-160 g/m ²
Zona nanošenja	8 m ² po L (za 120 g/m ²)
Bez prašine	15 min (100g/m ² @23°C)
Suvo na dodir	30 min (100g/m ² @23°C)
Prisilno sušenje (100 g/m²)	Između nanosa 15 min Vreo vazduh 50°C 80 min Hlađenjem 15 min
Aparat za nanošenje	pištolj za prskanje, Airless pištolj za raspršivanje
Pakovanje	5 L, 25L*, 200L * (* UN Sertifikovano pakovanje)
Rok trajanja	24 meseca. Nakon dužeg perioda skladištenja, obezbedite homogenost proizvoda mešanjem pre upotrebe da biste eliminisali eventualne sedimente.

Nanošenje

Priprema	Očistite površinu od prašine, prljavštine, masti ili voska. Pre nanošenja TS 131 / xx satena, drvena površina treba biti obojena i zatim napunjena osnovnim premazom tipa S382.		
Procedura mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
	Deo A: TS131/xx	100	100
	Deo B H090/H080/H107*/H109*	50	50
	Razređivač P2/P2.5/P3	30-50	35-60
	* samo koristiti H107&H109 sa TS131/80 i TS131/90		
Nanošenje	Korak 1: Dobro promešajte proizvod kako biste dobili ujednačen sastav. Pomešati 2 dela komponente A sa 1 komponentom B. Razrediti A&B komponentu za 30-50% sa P2 ili P2.5 razređivačem do željene viskoznosti. Pri visokim temperaturama nanošenje preporučuje se upotreba sporijeg razređivača (P3). Korak 2: Koristeći pištolj za brizganje sa mlaznicom od 1,8 do 2,0 mm ili bez vazduha sa mlaznicom od 0,28 mm (0,011 ") naneti sloj između 80 g/m² i 200 g/m² debljine. Korak 3: Osušite u okruženju bez prašine pri temperaturi ispod 35°C.		
Za tropske klime i visoke temperature	Preporučuje se upotreba sporijeg rastvarača za sušenje, kao što je P2.5.		

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.