

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

2K Transparent Topcoat TS 132/xx

Datum revizije: 06/06/2019

Detalji Proizvoda

Naziv Proizvoda (kod)	2K Transparent Topcoat TS 132/xx (xx: 5,10,20,30,40,50,60,70)
Tip Proizvoda	Poliuretanski Završni Premaz na bazi rastvarača - Component A
Učvršćivač Komponenta B	H 090 - Učvršćivač H090 H 080 - Ne žuteći učvršćivač H 080, povećava se sjaj kao što je prikazano u odeljku sjaja.
Razređivač	Za nanošenje na: 15-25 °C: Poliuretanski razređivač P2 15-30 °C: Poliuretanski razređivač P2.5 25-35 °C: koristiti Poliuretanski razređivač P2 u kombinaciji sa P3.
Nanošenje	Unutrašnji Drveni Nameštaj uključujući kuhinjska vrata, fravne delove nameštaja koji je podložan habanju.
Opis	Transparentni Poliuretanski Završni Premaz za satenski fini • Napredna otpornost na paljenje i ogrebotine, održavanje sjaja premaza. • Polu-tiksotropni za nanošenje na ravne površine • Svileni Satenski fini sa osećajem na vosak pri dodiru • Čistoća koja naglašava prirodni osećaj drvnog zrna • Visok sadržaj čvrstih materija • Visoka otpornost na hemiju • Ne žuteći

Tehnički podaci

Sjajnost (60°)	xx= 5, 10, 20,30,40,50,60,70 % ± 4 (EN ISO 2813:1994)
Čvrste materije	47,0 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 450cPs ±150 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)
Rok trajanja nakon otvaranja (Pot Life)	2.5 sati

Informacije o proizvodu

Nanošenje i uslovi sušenja	Between 15°C and 35°C
Skladištenje	Proizvod treba čuvati ispod 40 ° C, na suvom mestu daleko od vrućine ili sunca.
Preporučena težina nanošenja	100-160 g/m²
Bez prašine	15 min (100g/m² @23°C)
Suvo na dodir	25 min (100g/m² @23°C)
Aparat za nanošenje	Pištolj za farbanje, Airless pištolj
Pakovanje	1L, 5 L, 25L
Rok trajanja	12 meseci. Nakon dugog skladištenja osigurajte homogenost proizvoda tako što će te dobro mešati pre upotrebe da bi ste eliminisali svaki mogući talog.

Nanošenje

Priprema	Drvenu površinu očistite od prašine, prljavštine, masti ili voska. Pre nanošenja TS 032/xx satin, drvena površina treba biti zapunjena sa poliuretanskim osnovnim premazom, kao što je S381.		
Procedura mešanja	Proizvod (kg)		(L)
	Jedinica A:	TS032/xx 100	100
	Jedinica B (Učvršćivač):	H090 50	50
	Razređivač	P2 25-45	30-50
Nanošenje	Step 1: Dobro izmešajte proizvod da biste dobili ujednačen sastav.		
	Pomešajte 2 jedinice komponente A sa 1 jedinicom komponente B. Razredite A komponentu 25-45% sa P2 razređivačem do željene viskoznosti nanošenja. Pri nanošenju na visokim temperaturama koristiti (P4) je preporučeno		
	Step 2: Koristiti pištolj za farbanje 1,8 - 2,0 mm dizna ili airless pištolj sa 0,28 mm, (0,011") diznom naneti film između 80 g/m ² and 180 g/m ² debljine.		
	Step 3: Osušite u okruženju bez prašine na temperaturi ispod 35°C.		
Napomena za korišćenje kod tropskih klima & visokih temperatura	Preporučuje se upotreba sporijeg sredstva za razređivanje sušenja kao što je P2.5.		

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.