

Sylac

Varnish + Coatings for wooden surfaces

2K SB Trans Acrylic Topcoat TAC033/xx

Ovde pomenuti proizvod je samo za profesionalnu i/ili industrijsku upotrebu

Revision Date: 10/12/2021

Detalji proizvoda

Naziv Proizvoda (kod)	2K SB Trans Acrylic Topcoat TAC033/xx (TAC033/xx) xx=00,5,10,20,30,40,50,60
Tip Proizvoda	Dvokomponentni završni akrilni premaz na bazi rastvarača - Komponenta A
Učvršćivač Component B	20% Učvršćivač H080 - za veoma brzo sušenje 10-20% Učvršćivač H086 - 20% za povećanu tvrdoću i otpornost na ogrebotine
Razređivač	Za aplikaciju na: 15-26 °C: koristiti poliuretanski razređivač P2 27-32 °C: koristiti poliuretanski razređivač P4
Aplikacija	Unutrašnje drvene površine
Opis	Bezbojni akrilni završni premaz za satenski fini - Meka površina na dodir osećaj voska - Visok sadržaj čvrstih materija - Veoma visoka otpornost na grebanje, održavajući sjaj premaza - Veoma brzo sušenje - Jasnoća koja naglašava prirodan osećaj zrna drveta - Odlično razlivanje, pogodan za površine sa efektom otvorenih pora.

Tehnički podaci

Sjaj (60°)	(xx: 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60) % ± 4 (EN ISO
Čvrste materije	38.0 % ± 1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 350 cPs ±150 (EN ASTM D 2196), Din Flow Cup 4 mm : 32 sec (DIN 53211)
Adhezija	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992) sa 20% H080 - 2 sata sa 10% H086 - 4 sata sa 20% H086 - 3 sata

Informacije o proizvodu

Aplikacija i uslovi sušenja	Između 15°C i 32°C
Skladištenje	Proizvod treba čuvati na temperaturi ispod 40°C na suvom mestu daleko od toplote ili sunca.
Preporučena težina aplikacije	80-160 g/m²
Bez prašine	15 min (100g/m² @23°C)
Suv na dodir	20 min (100g/m² @23°C)
Aparat za aplikaciju	Spray gun, Airless spray gun
Pakovanje	1L, 5 L, 25L
Rok trajanja	12 meseci. Nakon dužeg perioda skladištenja obezbedite homogenost proizvoda tako što ćete dobro promešati pre upotrebe da biste uklonili eventualni sediment.

Aplikacija

Priprema	Obrusite i očistite drvenu površinu od prašine, prljavštine, masti ili voska. Pre aplikacije TAC033/xx završnog premaza, drvena površina treba biti premazana osnovnim premazom, tipa SAC120.		
Procedura mešanja	Product	(kg)	(L)
	Deo A:	TAC 033/xx	100
	Deo B:	H086*/H080	20
	Razređivač	P2/P4	30-50
	*10% H086 može se koristiti, 20% daje optimalne performanse		
Aplikacija	Step 1: Dobro promešajte proizvod da dobijete ujednačen sastav. Pomešajte 10 jedinica komponente A sa 2 jedinice učvršćivača. Razblažite A komponentu za 30-50% sa P2 razređivačem do željenog viskoziteta. Pri visokim temperaturama primene preporučuje se upotreba sporijeg razređivača (P4). Korak 2: Koristiti pištolj sa 1,8 - 2,0mm diznom ili airless sa 0,28 mm, (0,011") diznom naneti film između 80 g/m² i 180 g/m² debljine. Korak 3: Sušiti u okruženju bez prašine na temperaturi ispod 35°C.		

Aplikacija napomena

Za otvorene pore	Nanošenje završnog premaza istog dana daje odličan efekat dubokih otvorenih pora.
Za tropsku klimu i visoke temperature	Preporučuje se upotreba razređivača koji se sporije suši kao što je P2.5.

Gore navedene informacije su date u dobroj nameri na osnovu svega što znamo o konkretnom proizvodu. Svaki aplikant mora da preuzme na sebe da testira gore navedene informacije u skladu sa svojim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati iz gornjih informacija i uputstava.