

PROFIX

B 004

Konverter 1K - 2K

Akrilni binder koji omogućava 1K Kar-Bon, GreenLine da se pretvori u akrilnu boju. To je moguće i sa nemetalik i metalik, efekti perlama i xirallc tonerima. Lako se nanosi bez tendencija kapanja.

Test sloj treba da se oboji kao boja nakon konverzije može se razlikovati od originala.



Sjajnost: ●●●●○

Pakovanje

Jedinica

1 L

Zbirno (kutija)

3 kom



100 jedinica Kar-Bon, GreenLine, SilverLine,
200 jedinica B 004.

100 jedinica B 004 + Kar-Bon or GreenLine,
25 jedinica učvršćivača H004,
20-25 jedinica razređivača CP 040 ili
30 jedinica CP 040 za SilverLine, GreenLine.



Dva puna sloja ili dok se ne postigne puna pokrivenost i dodatni sloj magle premaza.

Pištolj*: Gravitacioni 1.2-1.4 mm.

Usisni: 1.4-1.6 mm.*

Radni pritisak - visoki pritisak: 3-4 bar*; HVLP: 2 bar*.

+Koristite opremu visokog pritiska i HVLP. Pritisak preporučuje proizvođač pištolja.



Pauza između nanošenja slojeva: 5 min



Vreme sušenja 20°C, 65% H.R:

Bez prašine: 10 min

Suv na dodir: 15 min

Pre montaže: 12 h*

Vreme sušenja 60°C, 65% H.R:

Pre montaže: 30 min

* Testirano sa učvršćivačem. H004

Priprema površine:

Čišćenje sa sredstvom antisilikonom; Starije i hrapave prevlake; 2K akrilni i epoksidni prajmeri na bazi PROFIXS tehnologije. Lakiranje plastike.

Preporučene veličine cediljki za boju:

125-190 µm

Rok trajanja nakon otvaranja:

~6h u 20°C posle mešanja sa učvršćivačem

Viskoznost na 20°C:

~19-21 s DIN Cup 4 mm

VOC:

2004/42/WE/IIIB(e)(840) <840

Rok trajanja:

B004: 24 meseci (u originalnom neotvorenom pakovanju) H004: 9 meseci (u originalnom neotvorenom pakovanju)

Tehnički list skladu sa smernicama za VOC. Proizvodi koje isporučuje naša kompanija podležu brojnim fabričkim testovima, tako da mogu zadovoljiti najviše zahteve. Međutim, budite svesni individualnih uslova skladištenja, pripreme i primene koji mogu uticati na efekat lakiranja. Garancija da se zadrži najviši kvalitet premaza je upotreba proizvoda samo sa proizvodima proizvođača i u skladu sa preporukama proizvođača. Proizvođač ne garantuje performanse i kompatibilnost proizvoda sa proizvodima koji nisu od proizvođača. Da bi se priznala garancija i sve reklamacije, korisnik treba da koristi tehnologije i tehnike za date proizvode - prema tehničkom listu i da izvrši prskanje uzorka pre finalnog nanošenja premaza.