

PROFIX

CM 10



Matt clear coat MS 2:1

2K CM10 2:1 je najkvalitetniji lak koji omogućava stvaranje mat površina.

U zavisnosti od načina pripreme smeše (sa premazom CP 1500 SRF) možete postići različite nivoe mat efekta.

Otpornost na ogrebotine: ●●●●●
 Fluidnost boje: ●●●●●
 Sjajnost: ○○○○○

Mešavina premaza pomešati pre dodavanja učvršćivača		Razred matiranja
CM 10	CP 1500 SRF	
100%	----	Pun mat
75%	25%	Srednji mat
50%	50%	Polu mat
25%	75%	Polu sjaj

Pakovanje	
Zapremina	Zbirno pakovanje (kutija)
1 L	6 kom



100 jedinica CM 10, (ili mešavina sa CP 1500 SRF lakom,
 50 jedinica učvršćivača CP 285 MS,
 20 jedinica razređivača CP 040.

Temperatura	Preporučeni razređivač	Preporučeni učvršćivač
<15°C		CP 282 ili CP 218
>25°C	CP 070	CP 286

Pirprema površine

Očistite površine sredstvom za uklanjanje silikona.
 Matirajte stare premaze u oblasti senčenja.

Rok trajanja nakon otvaranja:

~2 h

Učinak:

~7 m²/1L

Debljina suvog premaza:

~50-60 μm

Preporučene veličine cedila za boje:

125-190 μm

Viskoznoost pri prskanju na 20°C:

18-22 s DIN Cup 4 mm

VOC:

Dz. U. 2007 r. Nr. 11, poz. 72 kat. B/5 (840)<840

Datum minimalnog veka trajanja

24 months (24 meseci (u originalnom neotvorenom pakovanju))



Dva puna sloja.

Pištolj za nanošenje*. Dizna sa pneumatskim otvaranjem: **1.2-1.4 mm**.Radni pritisak – Visoki pritisak: **3-4 bar***; HVLPT: **2 bar***.

* Koristite opremu pod visokim pritiskom i HVLPT. Pritisak prema preporuci proizvođača pištolja.

Isparavanje između slojeva (20°C, 65% H.R.): **10 min**.

Vreme sušenja 20°C, 65% H.R.:

Bez prašine: **20 min**Suv na vazduhu: **40 min**Pre montaže: **5 h**Suv na dodir: **10 h***

Vreme sušenja 60°C, 65% H.R.:

Pre montaže: **30 min**

*Ispitivano sa učvršćivačem CP 285

Sušenje IR: **~20 min**

Tehnički list skladu sa smernicama za VOC. Proizvodi koje isporučuje naša kompanija podležu brojnim fabričkim testovima, tako da mogu zadovoljiti najviše zahteve. Međutim, budite svesni individualnih uslova skladištenja, pripreme i primene koji mogu uticati na efekat lakiranja. Garancija da se zadrži najviši kvalitet premaza je upotreba proizvoda samo sa proizvodima proizvođača i u skladu sa preporukama proizvođača. Proizvođač ne garantuje performanse i kompatibilnost proizvoda sa proizvodima koji nisu od proizvođača. Da bi se priznala garancija i sve reklamacije, korisnik treba da koristi tehnologije i tehnike za date proizvode - prema tehničkom listu i da izvrši prskanje uzorka pre finalnog nanošenja premaza.