

PROFIX

CP 1500

Clear coat MS 2:1



Otpornost na ogrebotine: ●●●●○
 Fluidnost boje: ●●●●●
 Sjajnost: ●●●●●

Lak CP 1500 SRF 2: 1 stvara visokokvalitetnu površinu koja je prozirna i otporna na ogrebotine.

Namenjen je za farbanje malih i velikih površina. Jedno od njegovih velikih svojstava je otpornost na vremenske uslove.

Moguće je postići optimalne efekte odmah nakon nanošenja samo dva sloja. Lak je fluorisan.

Proizvod će se koristiti u skladu sa Direktivom 2004/42/WE.

Pakovanje	
Zapremina	Zbirno pakovanje (kutija)
1 L	6 kom
5 L	4 kom



100 jedinica CP 1500 MS,
50 jedinica učvršćivača CP 285 MS,
20 jedinica razređivača CP 040.

Temperatura	Preporučeni razređivač	Preporučeni učvršćivač
<15°C		CP 282 ili CP 218
>25°C	CP 070	CP 286

Prirpema površine:

Očistite površine sredstvom za uklanjanje silikona.
 Matirajte stare premaze u oblasti senčenja.

Rok trajanja nakon otvaranja:

~6 h

Učinak:

~7 m²/1L

Debljina suvog premaza:

~60-70 μm

Preporučene veličine cedila za boje:

125-190 μm

Viskoznozt pri prskanju na 20°C:

15-16 s DIN Cup 4 mm

VOC:

2004/42/WE/II(b)(840)<840

Datum minimalnog veka trajanja:

CP 1500: 24 meseci (u originalnom neotvorenom pakovanju)
 CP 285: 9 meseci (u originalnom neotvorenom pakovanju)



Dva puna sloja.
 Pištolj za nanošenje*. Dizna sa pneumatskim otvaranjem: **1.2-1.4 mm**.
 Radni pritisak – Visoki pritisak: **3-4 bar***; HVLP: **2 bar***.

* Koristite opremu pod visokim pritiskom i HVLP. Pritisak prema preporuci proizvođača pištolja.



Isparavanje između slojeva (20°C, 65% H.R.): **5-10 min.**



Vreme sušenja 20°C, 65% H.R:
 Bez prašine: **20 min**
 Suv na vazduhu: **60 min**
 Pre montaže: **5 h**
 Suv na dodir: **10 h***

Vreme sušenja 60°C, 65% H.R:
 Pre montaže: **30 min**

* Ispitivano sa učvršćivačem CP 285.
 Dodavanje akceleratora (Pogledajte naš "CP 480" proizvod na strani 63.) može skratiti vreme sušenja za pola.



Sušenje IR: **~20 min**

Tehnički list skladu sa smernicama za VOC. Proizvodi koje isporučuje naša kompanija podležu brojnim fabričkim testovima, tako da mogu zadovoljiti najviše zahteve. Međutim, budite svesni individualnih uslova skladištenja, pripreme i primene koji mogu uticati na efekat lakiranja. Garancija da se zadrži najviši kvalitet premaza je upotreba proizvoda samo sa proizvodima proizvođača i u skladu sa preporukama proizvođača. Proizvođač ne garantuje performanse i kompatibilnost proizvoda sa proizvodima koji nisu od proizvođača. Da bi se priznala garancija i sve reklamacije, korisnik treba da koristi tehnologije i tehnike za date proizvode - prema tehničkom listu i da izvrši prskanje uzorka pre finalnog nanošenja premaza.