

PROFIX

CP 2016



Lak 2K VHS 4:1

Ovo je proizvod sa visokim sadržajem suve mase. Ispunjava stroge zahteve UE. Ovaj lak karakteriše nedostatak žutosti smeše koja je spremna za prskanje. Ovo je standardna karakteristika ostalih HS lakova. Može se naneti i poput MS laka.

CP 2016 ne razliva se sa vertikalnih površina. Jedan i po sloj osigurava potpunu pokrivenost obojenog područja. Kratko vreme sušenja i ono što je još važnije zadivljujuća dubina i bistrina su osobine koje ovaj lak izdvajaju od ostalih na tržištu.

Smeša se sastoji od laka i učvršćivača, ne zahteva dodavanje razređivača. Nema tendencije stvaranja mrlja.

Lak je proziran, bez žućenja. Proizvod se nanosi na slojeve osnovnog sloja Profix.

Otpornost na grebanje: ●●●●●●
Fluidnost boje: ●●●●●●
Sjajnost: ●●●●●●

Pakovanje	
Jedinica	Zbirno (kutija)
1 L + 0,25 L	6 kom + 6 kom učvršćivača



100 jedinica CP 2016 VHS,
25 jedinica učvršćivača CP 3016 VHS, (CP 3216),
5-10 jedinica razređivača CP 040 (opciono) ili
Max 5 jedinica CP 480 (opciono).



Jedan i po sloj za brzu metodu. Dva sloja za visoki sjaj.
Pištolj za farbanje*. Otvaranje dizne sa pneumatskom metodom: **1.2-1.4 mm**. Radni pritisak – Visoki pritisak: **4 bar***; HVL: **2 bar***.

* Koristiti opremu visokog pritiska i HVL. Pritisak preporučen od strane proizvođača pištolja.



Vreme pauze između nanošenja slojeva (20°C, 65% H.R.): **CP 3016 5 min** **CP 3216 3 min**



Vreme sušenja 20°C, relativna vlažnost 65%

	CP 3016	CP 3216
Bez prašine:	20-30 min	5-10 min
Sušenje na vazduhu:	1 h	~1 h
Pre montaže:	6 h	5 h
Skroz suvo:	10 h	~8 h

Vreme sušenja 60°C, relativna vlažnost 65%:

Pre montaže:	30 min	25 min
--------------	--------	--------



Sušenje IR: **~15-20 min**

Priprema površine:

Očistite površine sredstvom za uklanjanje silikona.
Matirajte stare premaze u području zasenčenja.

Viskoznost na 20°C:

15-19 s DIN Cup 4 mm

Rok trajanja nakon otvaranja:

CP 3016 CP 3216
~60 min ~30 min

Učinak:

~8-10 m²/1L mešavina (sloj 40-50 µm)

Debljina suvog filma:

~80 µm

Preporučena veličina papirnog sita za boju:

125-190 µm

VOC:

2004/42/WE/IIIB(d)(420)

420 Rok trajanja:

CP 2016: 24 meseci (u originalnom neotvorenom pakovanju)
CP 3016 : 12 meseci (u originalnom neotvorenom pakovanju)

Tehnički list skladu sa smernicama za VOC. Proizvodi koje isporučuje naša kompanija podležu brojnim fabričkim testovima, tako da mogu zadovoljiti najviše zahteve. Međutim, budite svesni individualnih uslova skladištenja, pripreme i primene koji mogu uticati na efekat lakiranja. Garancija da se zadrži najviši kvalitet premaza je upotreba proizvoda samo sa proizvodima proizvođača i u skladu sa preporukama proizvođača. Proizvođač ne garantuje performanse i kompatibilnost proizvoda sa proizvodima koji nisu od proizvođača. Da bi se priznala garancija i sve reklamacije, korisnik treba da koristi tehnologije i tehnike za date proizvode - prema tehničkom listu i da izvrši prskanje uzorka pre finalnog nanošenja premaza.