

PROFIX

CP 332 Finish

Spray putty



Omogućava stvaranje besprekorno glatkih premaza čak i na znatno velikim površinama. Proizvod pruža izolaciju od akrilnog prajmera. Kao izolator štiti površinu od štetnog uticaja predoziranja ili premalih količina učvršćivača u poliesterskim gitovima. Proizvod je namenjen za mehaničku i ručnu obradu sitnozrnastim brusnim papirom.

Zapunjavanje: ●●●●●
Adhezija na čelik: ●●●●●
Sposobnost brušenja: ●●●●●

Zapremina	Pakovanje zbirno (kutija)	Dostupna boja
1 kg + 30 ml učvrš.	6 kom + 6 kom	●



100 jedinica CP 332,
4,5 jedinica učvršćivača (u setu),
10 jedinica razređivača **CP 032** može se dodati opciono.



Jedan do tri sloja.
Pištolj za nanošenje **HVLP***.
Otvaranje dizne sa pneumatskom metodom **1,6-1,8 mm**.

* Koristite opremu pod visokim pritiskom i HVLP. Pritisak prema preporuci proizvođača pištolja.



Vreme sušenja 20°C, 65% H.R: **2-3 h.**
Vreme sušenja 60°C, 65% H.R: **25-30 min.**



Vreme sušenja sa IR mogu svesti na **8-12 min.**
Ne prelazite temperaturu od 80°C. Ne prelazite temperaturu od 60°C na galvaniziranim podlogama.



Grubo brušenje (suvo): **P180-P240.**
Završno brušenje (suvo): **P280-P360.**

Priprema površine

Uklonite stare premaze, izbrusite i očistite silikonskim odstranjivačem CP 015. Najprikladnije za nanošenje na površinu zaštićenu sa CP 394 epoxy prajmerom.

Nemojte koristiti poliesterski kit direktno na wash prajmeru, 1K akrilnim proizvodima i nitrocelulozi.

Debljina suvog proizvoda

~250 - 300 µm

Viskoznost prskanja na 20°C:

45-55 s DIN Cup 4 mm

Rok trajanja nakon otvaranja:

30-40 min nakon mešanja sa učvršćivačem

VOC:

2004/42WE/II(b)(250) 220

Minimalni rok trajanja:

12 meseci (u originalnom neotvorenom pakovanju)

Tehnički list skladu sa smernicama za VOC. Proizvodi koje isporučuje naša kompanija podležu brojnim fabričkim testovima, tako da mogu zadovoljiti najviše zahteve. Međutim, budite svesni individualnih uslova skladištenja, pripreme i primene koji mogu uticati na efekat lakiranja. Garancija da se zadrži najviši kvalitet premaza je upotreba proizvoda samo sa proizvodima proizvođača i u skladu sa preporukama proizvođača. Proizvođač ne garantuje performanse i kompatibilnost proizvoda sa proizvodima koji nisu od proizvođača. Da bi se priznala garancija i sve reklamacije, korisnik treba da koristi tehnologije i tehnike za date proizvode - prema tehničkom listu i da izvrši prskanje uzorka pre finalnog nanošenja premaza.