

PROFIX

SilverLine

Za obnovu i popravku automobilskih naplataka

Specijalni premaz **1K** za obnovu i popravak automobilskih naplataka izrađenih od čelika i lakih legura.

Izuzetno dobra pokrivenost, sa veoma brzim vremenom sušenja.

Može da se prekriva raznim lakovima, uključujući **LS, MS i HS** - sa visokim sjajem i mat finišom.

PROFIX lakovi se preporučuju kao zaštitni sloj.

Nakon dodavanja veziva **B 004** i učvršćivača **H 004**, proizvod ne zahteva dalje zaštitno nanošenje.

Boja fluidnost: ●●●●●●
Sjaj: ●○○○○○
Otpornost na ogrebotine: ●●○○○○
Plastika prijanjanje: ●●●○○○
Prijanjanje na obojene metale: ●●●●●●

Pakovanje	
Jedinica	Zbirno (kutija)
3,5 L	2 kom



100 jedinica SilverLine,
100 jedinica razređivača CP 048.

Temperatura	Preporučeni razređivač
>25°C	CP 078

Priprema površine:

Čišćenje antiseptikom ;
Stari i hrapavi premaz; 2K akrilni i epoksidni
prajmeri bazirani na PROFIX tehnologiji.
Lakiranje plastike. Osnovni premaz 1K.

Preporučena veličina papirnog sita za boju

125-190 µm

Debljina suvog premaza

~15-30 µm

Pokrivenost:

~7-8 m²/1L

Viskozitet 20°C:

~17-19 s DIN Cup 4 mm

VOC:

2004/42/WE/II(B)(840) 634,5

Rok trajanja:

36 meseci (u originalnom neotvorenom pakovanju)



Dva puna sloja ili dok se ne postigne potpuno prekrivanje i dodatni premaz magle.

Pištoli za prskanje*: Gravitacioni : **1.2-1.4 mm**. Usisni: 1.4 - 1.6

Radni pritisak - visok pritisak: **4 bar***; HVLP: **2 bar***.

* Koristite opremu pod visokim pritiskom i HVLP. Pritisak prema preporuci proizvođača pištola.



Pauza između nanošenja slojeva: 5 min (dok se ne postigne mat efekat).



Vreme sušenja 20°C, 65% H.R:
Bez prašine: **15 min**

10-15 min pre nanošenja laka *.

*nakon približno 8 sati površina obojena SilverLine premazom ako nije nanet završni lak, potrebno je ponovo naneti SilverLine premaz .



Lak

Preporučujemo MS (**CP 1500, CP 400, CP 250**) HS (**CP 2008, CP 2015**),
UHS (**CP 2014**) i VHS (**CP 2016**).

Tehnički list skladu sa smernicama za VOC. Proizvodi koje isporučuje naša kompanija podležu brojnim fabričkim testovima, tako da mogu zadovoljiti najviše zahteve. Međutim, budite svesni individualnih uslova skladištenja, pripreme i primene koji mogu uticati na efekat lakiranja. Garancija da se zadrži najviši kvalitet premaza je upotreba proizvoda samo sa proizvodima proizvođača i u skladu sa preporukama proizvođača. Proizvođač ne garantuje performanse i kompatibilnost proizvoda sa proizvodima koji nisu od proizvođača. Da bi se priznala garancija i sve reklamacije, korisnik treba da koristi tehnologije i tehnike za date proizvode - prema tehničkom listu i da izvrši prskanje uzorka pre finalnog nanošenja premaza.